

FUGLI® FLOORCOLOR

Паропропускливото подово и стенно запечатващо покритие може да се използва за гаражи, избени помещения, както и входове към мазета, а също и на открито

★★★★★
Spitzenprodukt
aus der



КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Употреба във вътрешни помещения и на открито

паропропускливо

подходящи за площи, граничещи с почва


химически устойчиво

понася натоварване от леки автомобили

леко структурирана повърхност

съответства на клас за пожароустойчивост В1

може да се прилага и чрез пръскане



FUGLI®

FUGLI® FLOORCOLOR

Начин на работа

Подготовка: Повърхността предварително основно да се почисти от всякакви замърсявания и евентуално с подходящ шлайф инструмент да се почисти. Старите наслоявания също трябва да се шлайфат и отделните несвързани частици напълно да се отстранят и почистят. След това площта трябва да се почисти с мощна прахосмукачка. Мокри повърхности могат да се обработват, но не трябва да има никаква вода под формата на малки локвички. Съседните площи, които няма да бъдат обработвани и запечатвани, трябва да бъдат покрити достатъчно сигурно. **ВАЖНО:** При силно попиващи магнезитни и анхидритни основи трябва да се извърши 2-кратно грундиране, всеки път с 0,3 кг/кв.м. , с FLUGLI@FLOORCOLOR, за да се постигне оптимално покритие.

Грундиране на площта през първия ден (разход около 0,25 кг/ кв.м.+ 10% вода)

Смесване и разбъркване:Компонента В се налива в смесителната кофа и заедно с компонента А се разбърква в продължение на 3 минути с помощта на малка бъркалка. След това се добавя до 10% от общия обем допълнително вода и отново се разбърква 2 минути. Избягването на вкарване на въздух в сместа се постига чрез работата на бъркалната на по-ниски обороти. След окончателното разбъркване се прелива в чист съд и още веднъж се разбърква.

Обработка: Съдържанието веднага се излива върху площта и енергично с гуменото скуиджи или кожения валик равномерно се разпределя и нанася върху цялата площ. След това следва кръстосано- в противоположни посоки, обработване с валика (тук се препоръчва обработката да се извършва на етапи, като площта се обработва на отделни части, за да се избегне стъпването по прясно обработената повърхност). В случай, че искате на следващия ден отново да използвате смесителната кофа, трябва да я почистите основно, така че да няма никакви остатъци в нея. В противен случай трябва да използвате нова кофа.

Запечатване на площта през втория ден (разход 0,3 кг/кв.м.)

Смесване и разбъркване: Компонента В се налива в смесителната кофа и заедно с компонента А се разбърква в продължение на 3 минути с помощта на малка бъркалка. Избягването на вкарване на въздух в сместа се постига чрез работата на бъркалната на по-ниски обороти. След окончателното разбъркване се прелива в чист съд и още веднъж се разбърква.

Обработка: Съдържанието веднага се излива върху площта и енергично с гуменото скуиджи или кожия валик равномерно се разпределя и нанася върху цялата площ. След това следва кръстосано- в противоположни посоки, обработване с валика (тук се препоръчва обработката да се извършва на етапи, като площта се обработва на отделни части, за да се избегне стъпването по прясно обработената повърхност).

Следваща обработка: След нанасянето запечатаната площ трябва много добре да се проветрява, за да се осигури оптималното изпаряване на водните частици от прясната запечатка. В конкретния случай прозорците и вратите трябва да се оставят отворени, за да се избегне застояването на въздуха за по-дълъг период от време. На запечатаните повърхности на открито трябва да се осигури 24 - часова защита от дъжд. При това покритието срещу дъжд (строително фолио/найлон) не трябва да се поставя директно върху запечатаната площ, за да се осигури циркулация на въздуха.

Важни указания: Поради възможните разнообразни основи- особено при старите покрития, препоръчваме извършването на пробно покритие, за да се избегнат нежелани отклонения.

Недостатъчното проветряване може да доведе до различия в гланца и оцветяването. Разбърканият и готов материал не може да бъде използван на следващия ден отново.

Параметри при обработката:

Време за обработка:	40 минути при +23°C
Мин. темп. на втвърдяване:	+10°C на основата
Оптимална темп. за обработка:	15-25°C температура на въздуха
При ниски температури	< 15°C 48 часа и повече
Готовност за употреба при 23°C:	след около 24 часа за пешеходци/ след 7 дни окончателно
Готовност за препокриване (следващ слой) при 23°C:	след около 12- 24 часа
„Отворено време“ при 23°C:	до 1 час след смесването и разбъркването

Срок и условия за съхранение: 12 месеца, в сухи помещения, без опасност от замръзване
Разходна норма: грундиране: около 0,25 кг/ кв.м.+10% вода; запечатване: около 0,3 кг/кв.м.

Партиден №: вж. капака



6 кг за достатъчни за 20 кв.м. за нанасяне на един отделен слой.

Внимание: Грундирането и запечатването са два отделни слоя.

Следователно се нуждаете 2 x 6 кг за Вашата площ от 20 кв.м.



Einfüllen



Mischen



Umfüllen



Grundieren



Versiegeln

FUGLI®